

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ



- **Износостойкий**
- **Водостойкий**
- **Атмосферостойкий**
- **Глянцевый или полуматовый**
- **Для наружных и внутренних работ**

ЛАК ЯХТНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

ИЗНОСОСТОЙКИЙ / ВОДОСТОЙКИЙ / АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

ПОРА



ЛАКИРОВАТЬ

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

Предназначен для долговременной защиты и высококачественной декоративной отделки изделий из различных пород древесины (дуба, березы, бука, сосны, ели и т. д.), эксплуатирующихся как снаружи, так и внутри помещений. Лак применяется для покрытия палубных конструкций лодок и яхт, паркетных и дощатых полов, внутренних и наружных дверей, оконных рам, веранд, крылец и других деревянных конструкций.

Наносится в 2-3 слоя с помощью кисти, валика либо краскораспылителя. При нанесении первого слоя лак рекомендуется разбавить на 5 % по объему для лучшего проникновения в подложку. Работы проводить при температуре от +15 °С до +30 °С.

Время высыхания: до отлипа – 4 часа; через 12 часов по лакированному полу можно ходить; через 24 часа поверхность пригодна для шлифования; через 5-7 суток поверхность готова к полной эксплуатационной нагрузке.

Расход: 100-150 мл/м² при нанесении в 2 слоя.

Растворитель: уайт-спирит.

Фасовка: 0,75 л и 3 л.

Цвета: прозрачный полуматовый, прозрачный глянцевый.

Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Сделано в России. ЗАО «Новбытхим».

199026 Санкт-Петербург,

В.О., Косая линия, 15/6

тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22

www.newchem.ru



ЛАК ЯХТНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

ИЗНОСОСТОЙКИЙ / ВОДОСТОЙКИЙ / АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

ПОРА



www.newchem.ru

ЛАКИРОВАТЬ