



**Акционерное общество «Новая бытовая химия»
(АО «Новбытхим»)**

Адрес места нахождения: 188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45
Почтовый адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 15 «Б»
тел.: (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22 www.newchem.ru

**Инструкция по нанесению и применению
Лак БТ-577
ТУ 2310-007-45539771-98**

Для декоративной окраски и защиты от атмосферных воздействий металлических и деревянных сооружений многие предпочитают использовать битумный лак. Компания «Новбытхим» изготавливает битумный лак БТ-577 на основе битумов специальных марок синтетических смол, которые улучшают его свойства. При высыхании лак образует черную пленку, обладающую стойкостью к воде и ряду химических реагентов. Лак быстро сохнет. Благодаря введению в его состав синтетических смол, покрытие после высыхания становится прочным, глянцевым, не пачкается, имеет ровную, гладкую поверхность, обладает повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных факторов, поэтому имеет более длительный срок службы по сравнению с лаками, выполненными на основе только одного битума. Изделия, покрытые «Лаком БТ-577», могут эксплуатироваться при температуре от – 40 °С до + 50 °С.

Назначение

Лак БТ-577 предназначен для защитной окраски металлических, деревянных, пластиковых, бетонных и кирпичных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Области применения:

- ремонт и строительство: для окраски ворот, заборов, оград, опор, сантехнического оборудования, водопроводных труб, скобяных изделий;
- машиностроение и приборостроение: для защитной окраски оборудования на время хранения и транспортировки.

Состав

Битум, синтетические модифицирующие добавки, органические растворители.

Как работать с лаком БТ-577

1. Перед началом работы с битумным лаком нужно обратить внимание на его консистенцию. Если состав загустел, его следует разбавить «Растворителем № 1» или «Ксилолом» марки «Новбытхим», тщательно при этом размешивая.
2. Необходимо подготовить поверхность, очистив её от загрязнений, ржавчины, пыли, потёков и пр. Затем хорошенько просушить.

3. Нанести подготовленный раствор лака кистью, валиком или краскораспылителем. Дать первому слою просохнуть, и нанести второй. Время высыхания до отлипа — 4 часа, время полного высыхания — 15 часов.

Сушка

Время высыхания до отлипа – 4 часа; время полного высыхания – 15 часов.

Расход

100–200 мл/м² при нанесении в один слой.

Срок годности

36 месяцев.

Меры безопасности

Битумный лак БТ-577 — токсичное и взрывоопасное вещество. Его неправильное применение и хранение может нанести вред здоровью, поэтому при использовании необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

- Проводите окрашивание на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
- Чтобы исключить попадание состава на кожу или в глаза, наденьте защитную одежду, очки, перчатки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распылении — комбинированный респиратор А1Р1D.
- Не работайте вблизи источников открытого огня, не курите рядом с окрашенными изделиями. Помните — битумный лак легко воспламеняемое и горючее вещество.
- При попадании БТ-577 на слизистые оболочки глаз, носа и рта промойте их водой. При необходимости обратитесь к врачу.
- Запрещается производить нанесение в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе.

Условия хранения и транспортировки

Битумный лак БТ-577 может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта. Битумный лак БТ-577 должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С.

Храните ёмкость с лаком плотно закрытой, в тёмном месте, далеко от источников тепла и огня. Соблюдайте срок годности данного продукта. Запрещается хранение лака БТ-577 в открытой ёмкости.

Бутылка повторному использованию не подлежит.

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей.

Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

Информация по использованию продукции АО «НОВБЫТХИМ» основывается на лабораторных исследованиях и практическом опыте применения продукции.

В случае несоблюдения требований инструкции, АО «НОВБЫТХИМ» не несет ответственности за качество и срок службы покрытия.

АО «Новбытхим» рекомендует потребителям, у которых возникли вопросы по использованию продукции, обращаться к сотрудникам АО «Новбытхим» по тел: +7 812 322 39 33.